

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Réf. de prod.           | 76540-000  |
| Cat. de sécurité        | S3 SRC     |
| Pointures               | 35 - 42    |
| Poids (Pt. 42)          | 510 g      |
| Forme                   | B          |
| Largeur de la chaussure | 10 (35-39) |
| Largeur de la chaussure | 11 (40-42) |

**Description du modèle:** Chaussure à la cheville, en cuir hydrofuge, couleur noir, doublure en cuir respirant et tissu **TEXELLE**, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate - Zéro Perforation**

**Plus:** Semelle de propreté **EVANIT** avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs. Semelle parfumée.

**Emplois suggérés:** Chaussures pour femme

**Précaution et entretien de la chaussure:** Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.



## MATERIAUX

## SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

|                         |                                                                                                                                                             | Parag.<br>EN ISO<br>20345:2011 | Description                                                                                                              | Unité de<br>mésure | Résultat<br>obtenu                         | Requise          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Chaussure<br>complète   | <b>Protection des doigts:</b> coquille en acier inoxydable, vernie avec résine époxyde<br>résistante:<br>au choc de 200 J<br>et à la compression de 1500 Kg | 5.3.2.3                        | Résistance au choc<br>(hauteur libre après choc)                                                                         | mm                 | <b>14,5</b>                                | ≥ 14             |
|                         |                                                                                                                                                             | 5.3.2.4                        | Résistance à la compression<br>(hauteur libre après compression)                                                         | mm                 | <b>16</b>                                  | ≥ 14             |
|                         | <b>Semelle anti-perforation:</b> non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, <b>Zéro Perforation</b>                                          | 6.2.1.1.2                      | Résistance à la perforation                                                                                              | N                  | <b>A 1100 N<br/>aucune<br/>perforation</b> | ≥ 1100           |
|                         | <b>Chaussure antistatique:</b> fond avec capacité de dissipation des charges<br>electrostatiques.                                                           | 6.2.2.2                        | Résistance électrique<br>- en lieu humide<br>- en lieu sec                                                               | MΩ<br>MΩ           | <b>67</b><br><b>170</b>                    | ≥ 0.1<br>≤ 1000  |
|                         |                                                                                                                                                             | 6.2.4                          | Absorption du choc au talon                                                                                              | J                  | <b>34</b>                                  | ≥ 20             |
| Tige                    | <b>Système antichoc</b><br>Cuir, hydrofuge, couleur noir<br>épaisseur 1,6/1,8 mm                                                                            | 5.4.6                          | Perméabilité à la vapeur d'eau<br>Coefficient de perméabilité                                                            | mg/cmq h<br>mg/cmq | <b>&gt; 1,4</b><br><b>&gt; 18,7</b>        | ≥ 0,8<br>> 15    |
|                         |                                                                                                                                                             | 6.3.1                          | Absorption d'eau<br>Pénétration d'eau                                                                                    |                    | <b>18%</b><br><b>0,0 g</b>                 | ≤ 30%<br>≤ 0,2 g |
|                         |                                                                                                                                                             | 5.5.3                          | Perméabilité à la vapeur d'eau<br>Coefficient de perméabilité                                                            | mg/cmq h<br>mg/cmq | <b>&gt; 4,7</b><br><b>&gt; 40,6</b>        | ≥ 2<br>≥ 20      |
|                         |                                                                                                                                                             | 5.5.3                          | Perméabilité à la vapeur d'eau<br>Coefficient de perméabilité                                                            | mg/cmq h<br>mg/cmq | <b>&gt; 6,8</b><br><b>&gt; 55,4</b>        | ≥ 2<br>≥ 20      |
| Doublure<br>antérieure  | Feutrine, respirant, couleur anthracite<br>épaisseur 1,2 mm                                                                                                 | 5.5.3                          | Perméabilité à la vapeur d'eau<br>Coefficient de perméabilité                                                            | mg/cmq h<br>mg/cmq | <b>&gt; 4,7</b><br><b>&gt; 40,6</b>        | ≥ 2<br>≥ 20      |
| Doublure<br>postérieure | <b>TEXELLE</b> , respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir<br>épaisseur 1,2 mm                                                                       | 5.5.3                          | Perméabilité à la vapeur d'eau<br>Coefficient de perméabilité                                                            | mg/cmq h<br>mg/cmq | <b>&gt; 6,8</b><br><b>&gt; 55,4</b>        | ≥ 2<br>≥ 20      |
| Semelle/marche          | Polyuréthane antistatique mono-densité, couleur noir, anti-glissement, injecté<br>directement sur la tige, résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures.    | 5.8.3                          | Résistance à l'abrasion (perte de volume)                                                                                | mm <sup>3</sup>    | <b>78</b>                                  | ≤ 250            |
|                         |                                                                                                                                                             | 5.8.4                          | Résistance aux flexions (élargissement coupe)                                                                            | mm                 | <b>2</b>                                   | ≤ 4              |
|                         |                                                                                                                                                             | 6.4.2                          | Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)                                                                       | %                  | <b>1,7</b>                                 | ≤ 12             |
|                         |                                                                                                                                                             | 5.3.5                          | SRA : céramique + solution détergente – plante du pied<br>SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°) |                    | <b>0,56</b><br><b>0,52</b>                 | ≥ 0,32<br>≥ 0,28 |
|                         | Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure                                                                                                            | 5.3.5                          | SRB : acier + glycérine – plante du pied<br>SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)                             |                    | <b>0,25</b><br><b>0,21</b>                 | ≥ 0,18<br>≥ 0,13 |