

TYPE	LITRAGE	Microns	Couleur
SAC POUBELLE A SOUFFLETS	110	35	NEUTRE

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
1) COMPOSITION DES SACS POLYETHYLENE BASSE DENSITE (PEBD) - % DE MATIERE RECYCLEE (déchets propre d'industrie) - lien intégré dans le soufflet : PP - Vert	100%		
2) CARACTERISTIQUES MECANQUES - Force de rupture sens extrusion (daN) - Force de rupture sens transversal (daN) - Allongement rupture sens extrusion (%) - Allongement rupture sens transversal (%) - Résistance du lien (daN)	0,69 0,62 300 600 4	Mini 0,09 Mini 0,25 Mini 150 Mini 350 Maxi 1 lien défectueux/10	NF EN ISO 527-3 NF EN ISO 527-3 NF EN ISO 527-3 NF EN ISO 527-3 NF EN 13592+A1
3) CARACTERISTIQUES PHYSIQUES - Largeur utile (mm) - Longueur utile (mm) - Epaisseur nominale (micron) - Epaisseur ponctuelle (micron) - Couleur - Opacité (%) - Résistance à la chute - Essai de tenue aux déchets humides - Marquage / Impression (Flexographie) - 1 face - Type d'encre (garantie sans produits toxique et composants CMR)	700 1050 35 NEUTRE ≤ 40 10 kg/30 sacs 6 litres/5 sacs	-2,5% -2,5% Mini 33,25 (-5%) Mini 30 Maxi 40 Maxi 3 sacs défectueux/30 0 sac défectueux/5	ISO 4592 ISO 4592 ISO 4593 ISO 4593 NF EN 13592+A1 NF EN 13592+A1 NF EN 13592+A1 NF EN 13592+A1
4) CONDITIONNEMENT - Nombre de sacs par rouleaux - Nombre de sacs par cartons - Nombre de sacs par palette	25 200 16000	Mini 25 200 Mini 16000	COMPTAGE COMPTAGE COMPTAGE