

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Réf. de prod.           | 63740-003 |
| Cat. de sécurité        | S2 SRC    |
| Pointures               | 36 - 47   |
| Poids (Pt. 42)          | 500 g     |
| Forme                   | A         |
| Largeur de la chaussure | 11        |

**Description du modèle:** Chaussure basse, en **ECOLORICA®** hydrofuge, couleur blanche, doublure en tissu **Sany-Dry®**, antistatique, antichoc, anti-glissement.

**Plus:** Chaussure amagnétique. La tige peut être nettoyée à l'eau à 40°C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques. Semelle de propreté **AIR** anatomique, forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. Support rigide en fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

**Emplois suggérés:** Industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, hôpitaux, cliniques.

**Précaution et entretien de la chaussure:** Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Éviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou températures extrêmes. Éviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.



## MATERIAUX

## SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

|                                                  |                                                                                                | Parag.<br>EN ISO<br>20345:2011 | Description                                                          | Unité de<br>mesure | Résultat<br>obtenu        | Requise         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Chaussure complète                               | <b>Protection des doigts:</b> embout non-métallique TOP RETURN résistante:                     | 5.3.2.3                        | Résistance au choc<br>(hauteur libre après choc)                     | mm                 | <b>15,5</b>               | ➡ 14            |
|                                                  | au choc de 200 J                                                                               | 5.3.2.4                        | Résistance à la compression<br>(hauteur libre après compression)     | mm                 | <b>14,5</b>               | ➡ 14            |
|                                                  | et à la compression de 1500 Kg                                                                 |                                |                                                                      |                    |                           |                 |
|                                                  | <b>Chaussure antistatique:</b> fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques. | 6.2.2.2                        | Résistance électrique<br>- en lieu humide<br>- en lieu sec           | M, J<br>M, J       | <b>91,8</b><br><b>118</b> | ➡ 0.1<br>↑ 1000 |
| Tige                                             | <b>Système antichoc:</b> polyuréthane basse densité et profile du talon                        | 6.2.4                          | Absorption du choc au talon                                          | J                  | <b>&gt; 31</b>            | ➡ 20            |
|                                                  | <b>ECOLORICA®</b> , hydrofuge, couleur blanche                                                 | 5.4.6                          | Perméabilité à la vapeur d'eau                                       | mg/cmq h           | <b>&gt; 1,4</b>           | ➡ 0,8           |
|                                                  | épaisseur 1,5 mm                                                                               |                                | Coefficient de perméabilité                                          | mg/cmq             | <b>&gt; 15,2</b>          | > 15            |
|                                                  |                                                                                                | 6.3.1                          | Résistance à l'eau                                                   | minute             | <b>&gt; 60</b>            | < 60            |
| <b>Doublure</b>                                  | Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur blanc                                       | 5.5.3                          | Perméabilité à la vapeur d'eau                                       | mg/cmq h           | <b>&gt; 6</b>             | ➡ 2             |
| <b>antérieure</b>                                | épaisseur 1,2 mm                                                                               |                                | Coefficient de perméabilité                                          | mg/cmq             | <b>&gt; 48</b>            | ➡ 20            |
| <b>Doublure</b>                                  | Tissu <b>Sany-Dry®</b> , respirant, antibactérien, résistante à l'abrasion, couleur blanc      | 5.5.3                          | Perméabilité à la vapeur d'eau                                       | mg/cmq h           | <b>&gt; 9,8</b>           | ➡ 2             |
| <b>postérieure</b>                               | épaisseur 1,2 mm                                                                               |                                | Coefficient de perméabilité                                          | mg/cmq             | <b>&gt; 78,5</b>          | ➡ 20            |
| <b>Première de montage</b>                       | Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation.                          | 5.7.4.1                        | Résistance à l'abrasion                                              | cycles             | <b>&gt; 400</b>           | ➡ 400           |
| <b>Semelle/marche</b>                            | Polyuréthane antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige                          | 5.8.3                          | Résistance à l'abrasion (perte de volume)                            | mm³                | <b>54</b>                 | ↑ 150           |
|                                                  | Semelle extérieure: blanc, haute densité, anti-glissement, résistante                          | 5.8.4                          | Résistance aux flexions (élargissement coupe)                        | mm                 | <b>2</b>                  | ↑ 4             |
|                                                  | à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles                                       | 5.8.6                          | Résistance au détachement<br>semelle extérieure / semelle intérieure | N/mm               | <b>&gt; 5</b>             | ➡ 4             |
|                                                  | Semelle intérieure: blanc, basse densité, confortable et antichoc                              | 6.4.2                          | Résistance aux hydrocarbures<br>(variation volume %)                 | %                  | <b>+ 0,5</b>              | ↑ 12            |
| Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure |                                                                                                | 5.3.5                          | SRA : céramique + solution détergente – plante du pied               |                    | <b>0,48</b>               | ➡ 0,32          |
|                                                  |                                                                                                |                                | SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)       |                    | <b>0,44</b>               | ➡ 0,28          |
|                                                  |                                                                                                |                                | SRB : acier + glycérine – plante du pied                             |                    | <b>0,21</b>               | ➡ 0,18          |
|                                                  |                                                                                                |                                | SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)                     |                    | <b>0,15</b>               | ➡ 0,13          |