

FICHE TECHNIQUE WEEPRO MAX PLUS

REF : WL-PMP-0X



DESRIPTIF : Combinaison avec cagoule, taille, poignets et chevilles élastiqués.
 Passe pouce élastiqué.
 Rabat autocollant sur fermeture à glissière.

MATERIAUX ET COUTURE : Film microporeux 65 ^{GM2}
 Couture thermocollée orange

PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU

Propriétés physiques du tissu	Méthode test	Résultats	Classe
Résistance à l'abrasion	EN530	>300 cycles	Classe 2
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	>100000 cycles	Classe 6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	45.3N / 26.5N	Classe 2
Résistance à la traction	ISO 13934-1	MD 100N /CD 55N	Classe 1
Résistance à la perforation	EN863	14.4 N	Classe 2

RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu	Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%	Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3	Classe 3

RÉSISTANCE DU TISSU ET DES COUTURES RECOUVERTES À LA PERMÉATION DE LIQUIDE EN ISO 6529

Propriétés chimiques du tissu	Temps de passage (min)	Classe
Acide sulfurique 30%	> 480 min	Classe 6/6
Hydroxyde de sodium 40%	> 480 min	Classe 6/6

RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION D'AGENTS INFECTIEUX EN14126

Résistance à la pénétration par des pathogènes transmissibles par le sang ISO16604	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés EN ISO22610	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des aérosols biologiquement contaminés EN ISO22611	Classe 3/3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées ISO22612	Classe 3/3

PERFORMANCES DES TESTS COMBINAISON ENTIERE

Test de pulvérisation à densité élevée Type 4B Selon la méthode EN14605	Réussi
Test de résistance à la poussière Type 5B Selon la méthode EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Réussi
Test de pulvérisation à faible densité Type 6B Selon la méthode EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Réussi
Protection contre les risques biologiques EN14126 : 2003	Réussi
Protection contre les particules radioactives EN1073-2 :2002	Classe 1
Protection électrostatique lors d'une mise à terre EN1149-5 :2008	Réussi sur les 2 faces
Protection contre les pesticides DIN 32781	Réussi
Solidité des coutures selon la méthode ISO 13935-2	Classe 3

TABLEAU DES TAILLES

Taille	Référence WeeSafe	Hauteur	Tour de poitrine
L	WL-PMP-03	176-182 cm	100-108 cm
XL	WL-PMP-04	182-188 cm	108-116 cm
XXL	WL-PMP-05	188-194 cm	116-124 cm

CONDITIONNEMENT

	Unités	Poids	Dimensions	Volume
Carton	50	13 KG	52 X 32 X 54 CM	0,0898 ^{M3}
Palette	700	182 KG	80 X 120 CM	1.257 ^{M3}

GENCOD

CARTON	M		L	3701012801377	XL	3701012801414	XXL	3701012801414	XXXL	
SACHET				3701012801360		3701012801407		3701012801407		

CODE DOUANIER : 6210109800

FICHE TECHNIQUE WEEPRO MAX GREEN

REF : WL-PMG-0X



DESCRIPTIF : Combinaison avec cagoule, taille, poignets et chevilles élastiques.
 Passe pouce élastiqué.
 Rabat autocollant sur fermeture à glissière.

MATERIAUX ET COUTURE : Film microporeux vert 65 ^{GM2}
 Couture thermocollée grise

PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU

Propriétés physiques du tissu	Méthode test	Résultats	Classe
Résistance à l'abrasion	EN530	>300 cycles	Classe 2
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	>100000 cycles	Classe 6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	45.3N / 26.5N	Classe 2
Résistance à la traction	ISO 13934-1	MD 100N /CD 55N	Classe 1
Résistance à la perforation	EN863	14.4 N	Classe 2

RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu	Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%	Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3	Classe 3

RÉSISTANCE DU TISSU ET DES COUTURES RECOUVERTES À LA PERMÉATION DE LIQUIDE EN ISO 6529

Propriétés chimiques du tissu	Temps de passage (min)	Classe
Acide sulfurique 30%	> 480 min	Classe 6/6
Hydroxyde de sodium 40%	> 480 min	Classe 6/6

RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION D'AGENTS INFECTIEUX EN14126

Résistance à la pénétration par des pathogènes transmissibles par le sang ISO16604	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés EN ISO22610	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des aérosols biologiquement contaminés EN ISO22611	Classe 3/3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées ISO22612	Classe 3/3

PERFORMANCES DES TESTS COMBINAISON ENTIERE

Test de pulvérisation à densité élevée Type 4B Selon la méthode EN14605	Réussi
Test de résistance à la poussière Type 5B Selon la méthode EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Réussi
Test de pulvérisation à faible densité Type 6B Selon la méthode EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Réussi
Protection contre les risques biologiques EN14126 : 2003	Réussi
Protection contre les particules radioactives EN1073-2 :2002	Classe 1
Protection électrostatique lors d'une mise à terre EN1149-5 :2008	Réussi sur les 2 faces
Protection contre les pesticides DIN 32781	Réussi
Solidité des coutures selon la méthode ISO 13935-2	Classe 3

TABLEAU DES TAILLES

Taille	Référence WeeSafe	Hauteur	Tour de poitrine
M	WL-PMG-02	170-176 cm	92-100 cm
L	WL-PMG-03	176-182 cm	100-108 cm
XL	WL-PMG-04	182-188 cm	108-116 cm
XXL	WL-PMG-05	188-194 cm	116-124 cm

CONDITIONNEMENT

	Unités	Poids	Dimensions	Volume
Carton	50	13 KG	53 X 32 X 58 CM	0,0983 ^{M3}
Palette	700	182 KG	80 X 120 CM	1.377 ^{M3}

GENCOD

CARTON	M	3701012801957	L	3701012801858	XL	3701012801759	XXL	3701012801773	XXXL	
SACHET		3701012801940		3701012801841		3701012801742		3701012801766		

CODE DOUANIER : 6210109800